

ЛАК ПРОЗОРИЙ STAR LACK UHS 4000

APT: 5009-001110

APT: 5009-001116

5 Л

UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



ОПИС

STAR LACK UHS 4000 1L — це двокомпонентний акриловий безбарвний лак UHS надвисокої твердості, призначений для ремонту автомобілів. Легке нанесення та швидке висихання. Підходить для процесів, що вимагають високоякісного покриття з високим блиском і стійкістю. Особливо рекомендовано для двостадійних покриттів на водній основі через його мінімальну абсорбцію.

Класифікація відповідно до Директиви 2004/42 / CE Dlg 161/06:

Кат. В / d) ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЄС г / л 420 - ВМІСТ г / л 420.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	гідроксиакрилова смола
Колір:	прозорий
Питома вага:	від 0,99 до 1,02 г/мл
Розведення розчинником:	не потрібне
В'язкість застосування (DIN 4):	19-20 секунд
Життєздатність каталізованого продукту:	45 хвилин при 20°C
Міжшаровий інтервал:	5-10 хвилин при 20°C
Сушіння в камері:	20-30 хвилин при 60°C
Висихання при кімнатній температурі:	3 години при 20°C
Інфрачервоне сушіння:	9-12 хвилин на відстані ~1 метр від поверхні

ЗАСТОСУВАННЯ

Наносити на ідеально чисті та сухі поверхні відповідно до інструкцій, рекомендованих виробником фарби.

Рекомендується розпилення за допомогою пістолета-розпилювача HVLP/LVLP з соплом 1,2-1,3 мм під тиском 2-2,5 бар.

Рекомендуємо нанести тонкий шар, а потім вологий шар (1/2 + 1)

ЗМІШУВАННЯ

За вагою: 100 + 50

За об'ємом: 2:1

ТЕМПЕРАТУРА

Температура каталізованого продукта від +10°C до +35°C і завжди на 3°C вище точки роси.

Температура навколишнього середовища від +10°C до +35°C.

Відносна вологість: максимум 60%.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Акрилові лаки дуже сприйнятливі до вологи. Дотримуйтесь інструкції із застосування.

Усі терміни, зазначені щодо нанесення (життєздатність, висихання від пилу, висихання на дотик тощо), відносяться до температури приблизно 20 °C, якщо не вказано інше.

Поводьтеся з продуктами обережно, дотримуючись чинних правил особистої безпеки та навколишнього середовища.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 10°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

Термін придатності: 12 місяців для лаків та 9 місяців для затверджувачів.

* Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.

НАЯВНА ТАРА

Артикул	Назва	Тара
5009-001110	Лак прозорий STAR LACK CLEARCOAT UHS 4000	5 Л
5009-001111	Затверджувач 1000 швидкий до STAR LACK CLEARCOAT UHS 4000	2.5 Л
5009-001112	Затверджувач 2000 стандартний до STAR LACK CLEARCOAT UHS 4000	2.5 Л
5009-001113	Затверджувач 3000 повільний до STAR LACK CLEARCOAT UHS 4000	2.5 Л
5009-001116	Лак прозорий STAR LACK CLEARCOAT UHS 4000	1 Л
5009-001117	Затверджувач 2000 стандартний до STAR LACK CLEARCOAT UHS 4000	0.5 Л
5009-001118	Затверджувач 1000 швидкий до STAR LACK CLEARCOAT UHS 4000	0.5 Л

*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт www.carrepairsystem.eu або надішліть нам електронний лист на адресу info@carrepairsystem.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.