

MONO93

IMRON® FLEET LINE

MONOPRIMER 93



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная травящая бесхроматная грунтовка Imron Fleet Line 1K Wash primer MONO93 сочетает в себе хорошие антикоррозионные свойства и оптимальное наполнение. Обеспечивает прекрасную адгезию последующих покрытий к подложкам из различных металлов. Производится с учетом современных экологических требований.

Наполняющая травящая грунтовка

СВОЙСТВА

- 01 Не требует нанесения первичной грунтовки.
- 02 Отлично растворяет перепыл при окраске больших поверхностей и обеспечивает превосходный внешний вид готового покрытия.
- 03 Может перекрываться двухкомпонентными грунтовками и отделочными покрытиями Imron Fleet Line 2K.
- 04 Обеспечивает отличную коррозионную стойкость для черных металлов.
- 05 Отличные наполняющие свойства.

IMRON® FLEET LINE MONOPRIMER 93

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ, НЕШЛИФУЕМЫЙ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Голая сталь зашлифованная и очищенная.
Оцинкованная сталь или алюминий, зашлифованные и очищенные
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
Листовая сталь, зашлифованная и очищенная



	Стандарт		Безвоздушное нанесение	
	Объем	Вес	Объем	Вес
MONO93	1	100	1	100
TH93	0.5	40	0 - 0.35	0 - 28



Не применимо



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.4 - 1.6	2 - 2.5 бар	давление на входе
Мембранный насос	1.1	2.5 - 3 бар	давление распыления
Мембранный насос	1.1	0.8 - 1.2 бар	давление материала
Airmix	0.3	90 - 120 бар	давление материала
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



Первичная грунтовка		Грунт-выравниватель	
1 слой	выдержка до матовения	2 - 3 слоя	с промежуточной межслойной выдержкой: 5 мин - 10 мин окончательная выдержка: 15 мин - 30 мин



Первичная грунтовка	Грунт-выравниватель
2K Грунт-наполнитель	2K Эмаль Imron FleetLine

Соответствует
VOC

2004/42/IIIB(c)(780) 780: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIIB(c)) составляет 780 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 780 г/л..


IMRON® FLEET LINE MONOPRIMER 93

Продукты


MONO93 Imron® Fleet Line Monoprimer 93

TH93 Imron® Fleet Line Thinner 93


Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Программное обеспечение Chromaweb или в соответствующей технической документации



DIN 4: 20 - 30 при 20°C



15 - 20 μm первичная грунтовка
25 - 30 μm грунт-выравниватель

Теоретическая укрывистость

290 - 300 m^2/l при толщине сухой плёнки 1 микрон
В зависимости от характеристик различных активатор и пропорций смешивания, указанных в соответствующих разделах TDS, теоретическая укрывистость может изменяться.
Внимание: Практический расход материала зависит от нескольких факторов, таких как геометрия объекта, форма поверхности, метод нанесения, регулировка окрасочного пистолета, давление распыления и т.д.



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Тщательно перемешать вручную перед установкой банки в миксерную установку.
- Не наносить полиэфирные шпатлевки и эпоксидные грунты-наполнители поверх данного продукта. Во избежании проблем с отверждением и адгезией.
- При использовании материала, активированного более 5 дней назад, возникает риск проблем с растекаемостью и адгезией.



IMRON® FLEET LINE MONOPRIMER 93

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.