

P400

IMRON® FLEET LINE CHROMATE FREE HB PRIMER-SURFACER



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Бесхроматный серый грунт-выравниватель Imron Fleet Line Chromate-Free HB Primer-Surfacer P400 разработан для усиления адгезии к различным металлам, а также для их защиты от коррозии. Этот материал подходит для безвоздушного и электростатического нанесения и разработан с учетом принципов охраны окружающей среды.


СВОЙСТВА

- 01 Легко наносится, обеспечивает отличную сопротивляемость подтекам.
- 02 Может окрашиваться всеми отделочными покрытиями Imron Fleet Line 2K.
- 03 Можно наносить безвоздушным или электростатическим методом.

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ, НЕШЛИФУЕМЫЙ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Голая сталь зашлифованная и очищенная.
Оцинкованная сталь или алюминий, зашлифованные и очищенные
Листовая сталь, зашлифованная и очищенная
Полиэфирный стеклопластик, без разделительной смазки, зашлифованный и очищенный.
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
Отпескоструенная сталь (SA 2,5)



	Малые поверхности		Стандартная версия		Большая поверхность	
	Объем	Вес	Объем	Вес	Объем	Вес
P400	10	100	10	100	10	100
ET645	1	7	-	-	-	-
ET650	-	-	1	7	-	-
ET655	-	-	-	-	1	7
ET745	2	16	-	-	-	-
ET750	-	-	2	17	-	-
ET755	-	-	-	-	2	17



Жизнеспособность при 20°C: 8 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.5 - 1.8	2 - 2.5 бар	давление распыления
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 бар	давление на входе
Мембранный насос	1.1	2.5 - 3 бар	давление распыления
Мембранный насос	1.1	0.8 - 1.2 бар	давление материала
Airmix	0.28 - 0.33	90 - 120 бар	давление материала

смотри рекомендации производителя



1 - 3 слоя

окончательная выдержка: 1 ч - 3 ч



2К Эмаль Imron FleetLine

Соответствует
VOC

2004/42/II(B)(с)(540) 540: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория II(B)(с)) составляет 540 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 540 г/л..

IMRON® FLEET LINE CHROMATE FREE HB PRIMER-SURFACER


Продукты

P400 Imron® Fleet Line Chromate Free HB Primer-Surfacer


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow


Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Программное обеспечение Chromaweb или в соответствующей технической документации



DIN 4: 20 - 30 при 20°C



40 - 120 µm

Теоретическая укрывистость

390 - 400 м²/л при толщине сухой плёнки 1 микрон
В зависимости от характеристик различных активатор и пропорций смешивания, указанных в соответствующих разделах TDS, теоретическая укрывистость может изменяться.
Внимание: Практический расход материала зависит от нескольких факторов, таких как геометрия объекта, форма поверхности, метод нанесения, регулировка окрасочного пистолета, давление распыления и т.д.



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- На поверхности отпескоструенной стали измерение толщины пленки покрытия производится от высших точек поверхностной структуры.
- Грунтовку можно подкрашивать добавлением до 20% тонеров Imron Fleet Line. Подкрашивание влияет на характеристики сушки и шлифуемости.
- Не перекрывать грунтовку Imron Fleet Line Chromate Free HB Primer-Surfacer базовыми покрытиями Cromax или Cromax Pro



IMRON® FLEET LINE CHROMATE FREE HB PRIMER-SURFACER

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.