

# P60

# IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный полиуретановый нешлифуемый усилитель адгезии Imron Fleet Line Adhesion Promoter P60 с низким уровнем эмиссии VOC предназначен для использования с органорастворимыми базовыми покрытиями и 2К эмалями. Может использоваться в качестве усилителя адгезии при многоцветной окраске.

**Усилитель адгезии для  
органорастворимых базовых  
покрытий и 2К эмалей.**

## СВОЙСТВА

- 01** Предназначен для использования в процессе многоцветной окраски эмалями Imron Fleet Line 2K.
- 02** Может использоваться в качестве усилителя адгезии и силера для отделочных покрытий Imron Fleet Line 2K.




P60

IMRON® FLEET LINE  
ADHESION PROMOTOR

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ, НЕШЛИФУЕМЫЙ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и подвергнутые легкой шлифовке  
Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, тонко отшлифованные и очищенные.



	Малые поверхности		Большая поверхность		Стандарт	
	Объём	Вес	Объём	Вес	Объём	Вес
P60	4	100	4	100	4	100
ET645	1	19	-	-	-	-
ET650	-	-	-	-	1	19
ET655	-	-	1	19	-	-
ET740 */ ET745 / ET750 / ET755	1.75	28	1.75	29	1.75	29

\* ET740 подходит для многоцветной окраски.



Жизнеспособность при 20°C: 1 ч 30 мин



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.3 - 1.5	2 - 2.5 бар	давление распыления
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 бар	давление на входе
Мембранный насос	1.1	2.5 - 3 бар	давление распыления
Мембранный насос	1.1	0.8 - 1.2 бар	давление материала

смотри рекомендации производителя



1 слой

окончательная выдержка: 30 мин - 1 ч



2К Эмаль Imron FleetLine  
Водорастворимое базовое покрытие

Соответствует  
VOC

2004/42/IIIB(c)(540) 540: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIB(c)) составляет 540 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 540 г/л..

**P60**

## IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR


### Продукты

P60 Imron® Fleet Line Adhesion Promotor


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast  
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS  
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET740 Imron® Fleet Line Accelerator  
ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast  
ET750 Imron® Fleet Line Thinner  
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow


### Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Программное обеспечение Chromaweb или в соответствующей технической документации



DIN 4: 16 - 18 при 20°C



15 - 20 µm

#### Теоретическая укрывистость

365 - 370 м²/л при толщине сухой плёнки 1 микрон  
В зависимости от характеристик различных активатор и пропорций смешивания, указанных в соответствующих разделах TDS, теоретическая укрывистость может изменяться.  
Внимание: Практический расход материала зависит от нескольких факторов, таких как геометрия объекта, форма поверхности, метод нанесения, регулировка окрасочного пистолета, давление распыления и т.д.



После использования промыть подходящим моечным растворителем

### Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Требуется шлифование если время сушки превысило 16 часов при 20°C.
- Тщательно перемешать вручную перед установкой банки в миксерную установку.
- Плотно закрывать банки с активатором сразу после использования, т.к. активаторы реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.
- Возможна колеровка Imron Fleet Line PowerTints до max 5%.



**P60**

## IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.