

# PS1900

## TRANSPARENT SEALER



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Прозрачный герметик PS1900 используется для изолирования различных поверхностей перед нанесением водорастворимых базовых покрытий Cromax. Может также применяться в качестве усилителя адгезии к заводским и отвердевшим ремонтным покрытиям, а также при многоцветной окраске 2К эмалями Cromax.

Герметик

### СВОЙСТВА


- 01 Превосходно изолирует подложку.
- 02 Может быть использован в качестве нешлифуемого усилителя адгезии к заводским и отвердевшим ремонтным покрытиям.
- 03 Применяется при многоцветной окраске двухкомпонентными эмалями.
- 04 Может быть подкрашен тонерами PowerTints и Centari MasterTints.
- 05 Универсальное использование.



Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ, НЕШЛИФУЕМЫЙ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные  
Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, тонко отшлифованные и очищенные.  
Сталь, оцинкованная сталь или мягкий алюминий, очищенные, отшлифованные и загрунтованные Травящая грунтовка



	Малые поверхности		Стандарт		Большая поверхность	
	Объем	Вес	Объем	Вес	Объем	Вес
PS1900	3	100	3	100	3	100
ET645	1	21	-	-	-	-
ET650	-	-	1	22	-	-
ET655	-	-	-	-	1	22
ET745	1.5	25	-	-	-	-
ET750	-	-	1.5	27	-	-
ET755	-	-	-	-	1.5	28



Жизнеспособность при 20°C: 1 ч 40 мин



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.3 - 1.5	2.5 - 3 бар	давление распыления
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 бар	давление на входе
Мембранный насос	1.1	2.5 - 3 бар	давление распыления
Мембранный насос	1.1	0.8 - 1.8 бар	давление материала

смотри рекомендации производителя



1 слой

окончательная выдержка: 30 мин - 1 день



2К Эмаль Imron FleetLine  
Водорастворимое базовое покрытие

Соответствует  
VOC

2004/42/IIIB(c)(540) 540: Ограничение Евросоюза по данному продкту (категория IIB(c)) составляет 540 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 540 г/л..

## TRANSPARENT SEALER


### Продукты

PS1900 Transparent Sealer


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast  
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS  
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast  
ET750 Imron® Fleet Line Thinner  
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

### Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Программное обеспечение Chromaweb или в соответствующей технической документации



DIN 4: 16 - 18 при 20°C



20 - 25 µm на слой

#### Теоретическая укрывистость

420 - 430 м²/л при толщине сухой плёнки 1 микрон  
В зависимости от характеристик различных активатор и пропорций смешивания, указанных в соответствующих разделах TDS, теоретическая укрывистость может изменяться.  
Внимание: Практический расход материала зависит от нескольких факторов, таких как геометрия объекта, форма поверхности, метод нанесения, регулировка окрасочного пистолета, давление распыления и т.д.



После использования промыть подходящим моечным растворителем

### Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Тщательно перемешать вручную перед установкой банки в миксерную установку.
- В грунтовку можно добавить 15% гибкой добавки 805R. Пропорции смешивания в таком случае будут 3:1 с 30-35% растворителя.
- Базовые покрытия Centari 600 и Centari 6000 потребуют выдержки в течение ночи.



## TRANSPARENT SEALER

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.